


## Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:  
300-32540

HIS-PACK-25.4/12.7



|                                                         |                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Categoría de productos</b>                           | Tubo Termoretráctil 2:1 en Minicajas       |
| <b>Familia de productos</b>                             | HIS-PACK                                   |
| <b>Material</b>                                         | Poliolefina, cross linked (PO-X)           |
| <b>Color</b>                                            | Negro (BK)                                 |
| <b>Absorción de Agua</b>                                | 0,15 %                                     |
| <b>Cambio Longitudinal (desp. contraer)</b>             | +/-5%                                      |
| <b>Certificación</b>                                    | ANSI/UL 224, csa-C22.1, csa-C22.2 No.198.1 |
| <b>Clase de Aislamiento</b>                             | E (VDE 0530)                               |
| <b>Comportamiento al Choque Térmico</b>                 | no gotea                                   |
| <b>Contenido</b>                                        | 5 m                                        |
| <b>Contenido del paquete embalado en</b>                | Caja                                       |
| <b>Contr. Ø (d) max.</b>                                | 12,7 mm                                    |
| <b>Contracción</b>                                      | 2:1                                        |
| <b>Elongación a la Rotura (min.) [Método de ensayo]</b> | 800 % [IEC 684 P2]                         |
| <b>Flamabilidad</b>                                     | UL224 VW1                                  |
| <b>Fuerza de Tensión</b>                                | 17 MPa                                     |
| <b>Pared (WT)</b>                                       | 0,90 mm                                    |
| <b>Prueba de envejecimiento por calor</b>               | 168h/175°C                                 |
| <b>Rigidez Dieléctrica [Método de ensayo]</b>           | 20 kV/mm [IEC 243]                         |
| <b>Temp. Mín. Contracción - °C</b>                      | +100 °C                                    |
| <b>Temp. Trabajo - °C</b>                               | -55 °C a +125 °C                           |
| <b>Test Choque Térmico</b>                              | 4h/250°C                                   |
| <b>UL-File Número</b>                                   | E143529                                    |
| <b>Ø Sumin. (D)</b>                                     | 25,4 mm                                    |

